

### Группы горючести согласно ГОСТ 30244-94

Группа горючести материалов	Температура дымовых газов T, °C	Степень повреждения по длине, %	Степень повреждения по массе, %	Продолжительность самостоятельного горения, с
Г1 (слабогорючие)	≤135	≤65	≤20	0
Г2 (умеренногорючие)	≤235	≤85	≤50	≤30
Г3 (нормальногорючие)	≤450	>85	≤50	≤300
Г4 (сильногорючие)	>450	>85	>50	>300

**Примечание:** для материалов групп горючести Г1-Г3 не допускается образование горящих капель расплава при испытании (для материалов, относящимся к группам горючести Г1 и Г2 не допускается образование капель расплава).